

No.: SQ2603209



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 沙发

型号、规格: YF系列

样品等级: 合格品

商标: -----

委托单位: 中山市美淳办公设备有限公司

检测类别: 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家家具产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)

(S3)

No.: SQ2603209

广东产品质量监督检验研究院

检测报告



共 11 页 第 1 页

报告随机号: VPK8548

产品名称	沙发	生产日期/ 有效日期	2026年06月/-----
型号、规格	YF系列	编号/批号	-----/-----
等级	合格品	商标	-----
受检单位	-----	检测单号/ 抽样单号	J001902/-----
受检单位 地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	中山市美淳办公设备有限公司	抽样地点	-----
生产单位	中山市美淳办公设备有限公司	抽样基数	-----
生产单位 地址	中山翠亨新区横门东二围翠航道之 一	来样方式 送/抽样者	委托方送样 -----
样品数量	1张	到样日期 抽样日期	2026年06月10日 -----
样品状态	完好	签发日期	2026年07月23日
检测依据	QB/T 1952.1-2023 《软体家具 沙发》		
判定依据	-----		
检测结论	本次委托检测共检 7 项，所检项目全部符合检测依据的要求。		
备注	1、布艺沙发，内部结构为人造板和实木框架，蛇簧，泡沫塑料，木制脚； 2、产品所在地区广东年平均木材平衡含水率为15.9%； 3、阻燃 I 级； 4、样品信息由委托方或受检单位提供。		

批准:

楊錦輝

审核:

胡适

主檢:

世结成

广东产品质量监督检验研究院
检测报告

共 11 页 第 2 页

序号	检测项目		标准要求				项目分类	单位	检测结果	单项判定				
1	主要尺寸及偏差		主要尺寸 (功能尺寸)	座前宽	单人沙发: ≥480		基本	mm	-----	-----				
					双人沙发: ≥960				1190	合格				
					双人以上沙发: ≥1440				-----	-----				
				座深: 480~600		基本	570		合格					
				座前高: 370~480			440		合格					
				背高: ≥600		一般	820		合格					
				座面倾角 α			一般		°	5	合格			
				靠背倾角 γ		一般	°		95	合格				
			尺寸和角度偏差 Δ			尺寸偏差为 ± 10		一般	mm	-----	-----			
						角度偏差为 ± 1		一般	°	-----	-----			
2	外形对称度		座面对称度	对 角 线 长 度	≤1000	允 许 差 值	≤8	一般	mm	-----	-----			
					>1000		≤10			4	合格			
			背面对称度		≤1000		≤8			-----	-----			
					>1000		≤10			3	合格			
			相同扶手对称度		≤1000		≤8			-----	-----			
					>1000		≤10			2	合格			
			围边对称度		厚度差≤5					-----	-----			
			3		产品用料、加工		用料一致性			产品中主要使用的包覆材料(包括软质包覆材料、硬质包覆材料)、框架材料、弹性材料、其他材料及其使用部位,应与产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示保持一致。				基本
木制件	内部用料不应使用:(1)贯通裂缝材;(2)昆虫尚在侵蚀的木材;(3)腐朽材(4)有裂缝或死节,影响结构强度的木材;(5)带有树皮的木材					基本	-----	符合	合格					
	外表用料不应使用:(1)贯通裂缝材;(2)昆虫尚在侵蚀的木材;(3)腐朽材;(4)死节材;(5)未经处理带有树脂囊的木材;(6)脱胶的人造板材;(7)带有树皮的木材;(8)节子宽度超过材宽1/3的木材;(9)节子直径超过12mm的木材					基本	-----	符合	合格					
	外表用料正视面不应:(1)有裂纹;(2)有缺棱					基本	-----	符合	合格					
	外表用料侧视面裂纹、缺棱应进行修补加工					一般	-----	符合	合格					

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

共 11 页 第 3 页

序号	检测项目		标准要求		项目分类	单位	检测结果	单项判定
3	产品用料、加工	木材含水率 W	$6\% \leq W \leq$ 产品所在地区年平均木材平衡含水率 $c+1\%$		基本	%	11.4	合格
		金属件	各种管材或异型管材,其受力部件的管壁厚度不应小于1.2mm		基本	mm	-----	-----
		铺垫料	麻毡(布)、棕毡、棉毡、棉(或化学)絮用纤维等铺垫材料应:(1)干燥;(2)无霉烂变质及刺鼻异常气味;(3)无夹含泥砂及金属物等杂质;(4)无危害健康的节足动物或蟑螂卵夹等		基本	-----	符合	合格
		表观密度	座面	≥ 25	基本	kg/m ³	53.3	合格
			其他部位	≥ 20	一般	kg/m ³	39.5	合格
		回弹性能 (慢回弹泡沫塑料除外)	A级	≥ 45	分级	%	38	合格
			B级	≥ 40				
			C级	≥ 35				
		压缩永久变形	A级	≤ 5.0	分级	%	4.7	合格
			B级	≤ 7.0				
			C级	≤ 10.0				
		再生黏合泡沫塑料	应:(1)经黏合、压制成型,无残渣;(2)无霉烂变质及刺鼻异常气味		基本	-----	-----	-----
		防锈处理	内部的金属件和各类型弹簧等配件均应经防锈处理,不应有锈迹		基本	-----	符合	合格
		摩擦声	徒手掀压座面和背面,应无异常的金属件摩擦或撞击等响声		基本	-----	符合	合格

广东产品质量监督检验研究院
检 测 报 告

共 11 页 第 4 页

序号	检测项目		标准 要 求	项目 分类	单位	检测 结果	单项 判定
4	外观 性能	面料	面料应保持清洁，无破损	基本	----	符合	合格
			纺织面料应：（1）同一部位绒面的绒毛方向应一致；（2）无残疵点	*一般	----	符合	合格
			皮革面料应无表面龟裂	基本	----	----	----
		缝纫和 包覆	面料缝线应：（1）无跳针或明显浮线；（2）无断线或脱线现象或外露线头	*一般	----	符合	合格
			嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称	一般	----	----	----
			外露泡钉应：（1）排列整齐、间距基本相等；（2）无松动脱落；（3）无明显敲扁或脱漆	*一般	----	----	----
			面料的包覆应：（1）松紧均匀无明显松弛现象；（2）对称工艺皱折线条应对称均匀	*一般	----	符合	合格
		金属件	弯曲处圆弧应圆滑一致	一般	----	----	----
			金属件铆接处应端正圆滑，无明显锤印	一般	----	----	----
			金属件铆接处不应有漏铆或脱铆	基本	----	----	----
			金属件焊接处应牢固，无松动	基本	----	----	----
			管材表面接缝处应：（1）焊缝均匀；（2）无毛刺；（3）无锐棱；（4）无飞溅；（5）无裂纹；（6）无明显叠缝	*一般	----	----	----
			金属件焊接处不应有：（1）脱焊；（2）虚焊；（3）毛刺；（4）焊穿；（5）锐棱；（6）咬边或飞溅；（7）裂纹	基本	----	----	----
		木制件	人造板制成的零部件外露部位应封边处理，封边应平整、无脱胶、无漏胶	基本	----	符合	合格
			外表木制件应平整精光：（1）无啃头；（2）无刨痕；（3）无崩茬；（4）无逆纹；（5）无沟纹	*一般	----	符合	合格
			外表木制件应：（1）倒楞均匀；（2）圆角和弧度及线条对称均匀；（3）顺直光滑	*一般	----	符合	合格
			外表木制件车木线型应：（1）对称部位对称一致；（2）无刀痕、砂痕等缺陷	*一般	----	符合	合格

广东产品质量监督检验研究院
检测报告

共 11 页 第 5 页

序号	检测项目			标准要求		项目分类	单位	检测结果	单项判定
4	外观性能	饰面	金属件	烘烤或喷塑涂层应：（1）无明显流挂；（2）无凹凸疙瘩；（3）无皱皮；（4）无飞漆；（5）无漏喷；（6）无锈蚀		*一般	----	----	----
				电镀层应：（1）表面无烧焦；（2）无明显针孔；（3）无划痕；（4）无毛刺；（5）无露底；（6）无起泡；（7）无泛黄；（8）无花斑；（9）无磕碰伤		*一般	----	----	----
				金属五金件及其配件应：（1）表面细密；（2）无锈蚀；（3）无氧化膜脱落；（4）无刃口；（5）无锐棱；（6）无毛刺；（7）无黑斑		*一般	----	----	----
				涂层饰面应无明显色差及裂纹或脱落		基本	----	----	----
			木制件	漆膜涂层应：（1）无明显流挂；（2）无针孔；（3）无皱皮或无涨边；（4）无明显积粉或杂渣；（5）无明显刷毛；（6）无明显色差		*一般	----	符合	合格
				漆膜涂层应：（1）无漏漆；（2）无明显鼓泡；（3）无涂层脱落或裂纹		基本	----	符合	合格
		五金件及其配件安装	安装应配合严密牢固		一般	----	符合	合格	
			安装固定孔（选择孔除外）不应漏拧连接螺丝或少件		一般	----	符合	合格	
			五金件及其配件使用应灵活		一般	----	符合	合格	
		5	表面涂层理化性能	木制件漆膜涂层	附着力（交叉切割法）	A级	1	分级	级
B级	2								
C级	3								
耐冷热温差	耐磨性			A级	磨转 60 次，≥3	分级	级	----	----
				B级					
				C级					
耐冷热温差				三周期后应无鼓泡、裂纹和明显失光		基本	----	----	----
抗冲击				冲击高度 50mm，≥3		基本	级	----	----

广东产品质量监督检验研究院
检测报告

共 11 页 第 6 页

序号	检测项目			标准要求	项目分类	单位	检测结果	单项判定		
5	表面涂层理化性能	金属件表面涂层	硬度	≥H	基本	----	----	----		
			冲击强度	冲击高度 400mm，无剥落、裂纹等	基本	----	----	----		
			附着力	≥2	基本	级	----	----		
			耐腐蚀	中性盐雾试验18h，锈点应≤20点/dm ² ，其中直径≥1.5mm，锈点不超过5点	基本	----	----	----		
		金属件电镀层	耐腐蚀	中性盐雾试验18h，锈点应≤20点/dm ² ，其中直径≥1.5mm，锈点不超过5点	基本	----	----	----		
6	覆面材料理化性能	纺织面料	色牢度	耐干摩擦	≥4	基本	级	4-5	合格	
				耐酸汗渍	≥3		级	变色：4-5 沾色：4-5	合格	
				耐碱汗渍	≥3		级	变色：4-5 沾色：4-5	合格	
				耐水洗	变色		≥4	级	----	----
					沾色		≥3	级	----	----
				耐干洗（变色）	≥3-4		级	----	----	
			水洗尺寸变化率	机织物	-3.0~+2	基本	%	----	----	
				针织物	-4.0~+2			----	----	
			干洗尺寸变化率	机织物	-3.0~+2	基本	%	----	----	
				针织物	-3.0~+2			----	----	
		起毛起球	A 级：≥4-5		分级	级	4-5	合格		
			B 级：≥4							
			C 级：≥3							
		耐磨性	A 级≥30000 次，无破损		分级	----	10000次，无破损	合格		
			B 级≥20000 次，无破损							
			C 级≥10000 次，无破损							
		pH			4.0~7.5	基本	----	6.8	合格	

广东产品质量监督检验研究院
检测报告

共 11 页 第 7 页

序号	检测项目				标准要求	项目分类	单位	检测结果	单项判定
6	覆面材料理化性能	皮革/再生皮(革)	摩擦色牢度	干摩擦(500次)	≥ 4	基本	级	----	----
				湿摩擦(250次)	$\geq 3-4$			----	----
				人造汗液(80次)	$\geq 3-4$			----	----
			耐磨性	A级: 无明显损伤、剥落(1000r)		分级	----	----	----
				B级: 无明显损伤、剥落(800r)					
				C级: 无明显损伤、剥落(500r)					
		涂层黏着牢度		≥ 2.5	基本	N/10mm	----	----	
		pH		3.5~6.0	基本	----	----	----	
		人工革	摩擦色牢度	干摩擦	≥ 4	基本	级	----	----
				湿摩擦	≥ 3			----	----
				碱性汗液	≥ 3			----	----
7	力学性能	沙发座背及扶手耐久性			经C级20000次测试后,座、背及扶手的面料应完好无损,面料缝纫处无脱线或开裂,垫料应无移位或破损,弹簧应无倾斜、无松动或断簧,绷带应无断裂损坏或松动,骨架应无永久性松动或断裂	分级	----	符合	合格
		压缩量			座面压缩量 $\overline{a} \geq 55$	一般	mm	55.7	合格
					座面压缩量 $\overline{c} \leq 110$	一般		66.1	合格
		8	安全性能	结构安全性			沙发在正常使用中应无尖锐物体穿出座面或靠背等部位	基本	----
座面与扶手或靠背之间的间隙缝内,徒手伸入后应无刃口、毛刺等	基本						----	符合	合格
外露部件应无刃口或毛刺	基本						----	符合	合格
带储物功能的沙发,储物空间应满足GB 28007-2011中5.1.6要求	基本						----	----	----
单人功能沙发在使用过程中不应出现倾翻现象	基本						----	----	----

No.: SQ2603209

广东产品质量监督检验研究院
检测报告

共 11 页 第 9 页

序号	检测项目		标准 要求		项目分类	单位	检测结果	单项判定
8	安全性能	阻燃性	阻燃Ⅰ级	香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象	基本	----	符合	合格
			阻燃Ⅱ级	模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象			----	
			阻燃Ⅲ级	木垛点火源引燃试验后，试验表面或内部不应出现任何引燃现象			----	
9	标志		产品应有标志。标志可在标签或包装中提供。 标志的内容至少包括以下内容： a) 产品名称、生产日期、商标、规格型号， b) 质量等级， c) 产品使用场所， d) 执行标准编号， e) 检验合格证明、出厂日期， f) 制造商中文名称、地址和通讯信息。		基本	----	----	----
10	使用说明		产品使用说明的编写应符合GB/T 5296.6的规定，内容应至少包括： a) 产品名称、规格型号、执行标准编号、生产日期， b) 产品主要原、辅材料名称、使用部位， c) 质量等级， d) 产品使用场所， e) 产品安装和调试技术要求、注意事项， f) 产品使用方法、注意事项， g) 产品故障分析、排除和保养方法。		基本	----	----	----

注：1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”；
2、甲醛释放量方法定量限为0.01 mg/m³，苯、甲苯、二甲苯释放量检出限为0.002 mg/m³，TVOC释放量检出限为0.010 mg/m³；可溶性铅检出限为2mg/kg；可溶性镉检出限为0.5mg/kg；可溶性铬检出限为1mg/kg；可溶性汞检出限为1mg/kg；可溶性锑检出限为2mg/kg；可溶性砷检出限为2mg/kg；可溶性钡检出限为1mg/kg；可溶性硒检出限为2mg/kg；可分解致癌芳香胺染料方法检出限为5mg/kg。

No.: SQ2603209

广东产品质量监督检验研究院
检 测 报 告

共 11 页 第 10 页

样品图片:



No.: SQ2603209

广东产品质量监督检验研究院
检 测 报 告

共 11 页 第 11 页

附注:

试验地点	纺织面料耐酸汗渍色牢度、纺织面料耐碱汗渍色牢度项目在广州市黄埔区科学大道10号检测，其余项目在广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号检测。
委托单位地址及邮编	中山翠亨新区横门东二围翠航道之一
抽样程序（如适用）	/
偏离标准方法的说明（如适用）	/
检测结果不确定度说明（如适用）	/
分包项目及分包方（如适用）	/



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月,又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位,广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地,拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米,资产超13.6亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目,涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体,致力于建设国际先进、国内一流,倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量监督检验站和7个广东省工程技术研究中心,分别是:

- ☐ 国家电器产品安全质量检验检测中心
- ☐ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家食品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家消防产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)

- ☐ 国家家具产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家涂料产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家机械产品安全质量检验检测中心
- ☐ 国家太阳能光伏产品质量检验检测中心(广东)
- ☐ 国家工业机器人质量检验检测中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
- ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站

- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州)

- 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心
- 广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
- 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心

- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心